

## Verbrauchstabelle: Oberflächenbehandlung

Produkt	Verbrauch pro Anstrich	Anzahl der Anstriche
Fugenkitt	8–10 m <sup>2</sup> /L	1
Grundierung	8–10 m <sup>2</sup> /L	1
Parkettlack	8–12 m <sup>2</sup> /L	2
Lack-Pflegemittel (Vollpflege mit z.B. Bona Polish)	40–45 m <sup>2</sup> /L	1
Parkett-Öl Erstbehandlung (je nach Parkettart)	30–40 m <sup>2</sup> /L	1
Parkettwachs (je nach Parkettart)	20 m <sup>2</sup> /L	1

## Reihenfolge & Zeitbedarf bei Parkett-Renovierung

Reihenfolge bei Parkett-Renovierung	10 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
1. Schleifen von Parkett und Dielenböden	1/2 Tag	1 Tag	1 Tag
2. Auftrag von Fugenkitt (Spachteln)	15 min.	20 min.	30 min.
3. Trockenzeit Fugenkitt	30 min.		
4. Letzter Schliff	20 min.	25 min.	30 min.
5. Auftrag und Trockenzeit Grundierung bis zum nächsten Lackauftrag	ca. 1 – 2 Stunden		
6. 1. Lackauftrag und Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunden		
7. Lackzwischen Schliff	5 min.	10 min.	15 min.
8. 2. Lackauftrag und Trockenzeit	ca. 8 – 10 Stunden		
9. Nach welcher Zeit nach dem letzten Lackauftrag können Möbel eingeräumt werden?	48 Stunden		
10. Nach welcher Zeit dürfen Teppiche ausgelegt werden?	7 Tage		

## Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns kostenfrei an. Unser kompetentes Service-Team beantwortet schnell und unkompliziert Ihre Fragen rund um das Thema Parkett- und Holzbodenrenovierung.